

Inhikor - T

» Chemie a těsnění » Chemie pro topné systémy



Objednací kód	INHICOR-T
Malé balení	92,00
Výrobce	Různí výrobci
Jednotka	ks
Velké balení	48,00

Prodejna Masná:	>20 ks
Prodejna Slovinská:	7,0 ks

Inhikor - T

» Chemie a těsnění » Chemie pro topné systémy

Popis

Inhikor T je nepěňivá protikorozní a protiúsadová přísada určená k ochraně vnitřních povrchů potrubních rozvodů, těles a armatur ústředního topení. Návod k použití: Inhikor T je nepěňivá protikorozní a protiúsadová přísada určená k ochraně vnitřních povrchů teplovodních topných systémů (potrubních rozvodů, těles a armatur ústředního topení). Inhikor T se používá pro ochranu systémů vyrobených z oceli, mosazi, hliníku a mědi. Běžně používaná těsnění (konopí, teflon, klingerit, guma) nejsou vodou upravenou Inhicorem T rozrušována. 1 litr Inhicoru T je určen pro úpravu 100 litrů pitné vody v systému. V případě velmi tvrdé vody je třeba dávkovat 1 litr Inhicoru T do 50 litrů vody v systému. Po třech letech provozu a pak každoročně je nutno z nejnižšího místa systému odpustit případné kaly s cca 5 l roztoku a systém doplnit vodou. Po promíchání vody cirkulací v systému změřit pH roztoku pomocí Univerzálních indikátorových papírků pH 0-12. V případě, že hodnota pH roztoku bude menší než 9, nutno doplnit do systému Inhikor T v množství min. 100 ml/100 l roztoku tak, aby výsledné pH roztoku se pohybovalo v rozmezích hodnot 9-10. Bezpečnostní opatření: Inhikor T je roztok chemikálií alkalické reakce. Při práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte, po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem. Při zasažení očí vymývejte okamžitě alespoň 10 min. proudem pitné vody, při zasažení pokožky důkladně opláchněte velkým množstvím pitné vody. Bezpečnostní upozornění GHS05 - korozivní a žíravé látky GHS05 - korozivní a žíravé látky GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví Signální slovo: Nebezpečí

Výrobce

Různí výrobci